




PRODUCT SPECIFICATION					DATE: 30/03/10
PRODUCTNAME: COMMERCIAL : LAS VEGAS Act Back PRODUCTION : Favorit action back CODE : 952 400 030 994					 EN 14041  
COLOURS/FARBEN 1703 - 1730 - 1733 - 1734 - 2021 - 2709 - 2792 - 2794 - 2795 - COLORIS/KLEUREN: 2796 - 2797 - 3032 - 3711 - 4717 - 4750 - 4767 - 4780 - 5770 - 5771 - 5775 - 5776 - 5777 - 5778 - 5779 - 6720 - 6721 - 6722 - 7744					
WIDTH/BREITE/LARGEUR/BREEDTE: 2 m 4 m LENGTH/LÄNGE/LONGUEUR/LENGTE: 30,3 m 30,3 m					
REMARKS/BEMERKUNGEN/REMARQUES/OPMERKINGEN: minimum order quantity: 4 m = 1 standard unit 2 m: 1703;1730;2021;2709;2792;2795;2797;3032;3711;5771;5777;5778 = 1 standard unit Rolls are rolled with the pile on the inside. Pile pressure marks, shading and soiling are not manufacturing defects. Flor ist nach innen gerollt. Shading ist kein Materialfehler					
TECHN. INFORM.	TECHN. DATEN	CAR. TECHN.	TECHN. GEGEV.	NORM	
MANUFACTURING PROCESS	HERSTELLUNGS-ART	TECHN. DE FABRICATION	FABRICATION-METHODE	DIN61151	Tuft
SURFACE ASPECT	OBERFLÄCHEN-STRUKT.	ASPECT DU SURFACE	POOL-STRUCTUUR		Cut Pile 5/64
PILE COMPOSITION	POL MATERIAL	COMP. DU POIL	POOL-MATERIAAL		100 % Polyamide
PILE WEIGHT	POLGEWICHT	POIDS DU POIL	POOLGEWICHT	ISO8543	450gr/m2 ± 10%
PILE HEIGHT	POLHÖHE	HAUT. DU POIL	POOLHOOGTE		4,5mm ± 10%
PRIM. BACKING	PRIM. RÜCKEN-AUSSTATTUNG	DOSSIER PRIM.	PRIM. BACKING	ISO2424	Styr. But. Latex filled with Calciumcarbonate
SEC. BACKING	SEC. RÜCKEN-AUSSTATTUNG	DOSSIER SEC.	SEC. BACKING	ISO2424	Action back
BACKING WEIGHT	RÜCKEN-GEWICHT	POIDS DU SUPPORT	BACKING-GEWICHT		815gr/m2 ± 10%
TOTAL WEIGHT	GESAMTGEWICHT	POIDS TOTAL	TOTAALGEWICHT	ISO8543	1265gr/m2 ± 10%
TOTAL HEIGHT	GESAMTHÖHE	HAUTEUR TOT.	TOT. HOOGTE	ISO1765	5mm ± 10%
TECHN. INFORM.	TECHN. DATEN	CAR. TECHN.	TECHN. GEGEV.	NORM	
PERMANENT ANTISTATIC	PERMANENT ANTISTATISCH	ANTISTATIQUE PERMANENT	PERMANENT ANTISTATISCH	ISO6356	
TO/RUBBING	REIBECHTHEIT	AU FROTTEM.	WRIJFECHTH.	ISO105X12	4-5
CLASSIFICATION	KLASSIFIKATION	CLASSIFICATION	CLASSIFICATIE		
FLAMMABILITY	BRAND-VERHALTEN	COMPORTEMENT AU FEU	BRANDGEDRAG	EN 13501-1	Cfl/s1 Fully Adhesive
USAGE	ANWENDUNG	EMPLOI	GEBRUIK		Exhibition
Due to limitations of the manufacturing process, colour may slightly vary from batch to batch.	Durch dem Produktions Prozess bedingt, können geringe Farbabweichungen von Partie zu Partie auftreten.	Du à des limitations de production, le coloris peut varier légèrement d'une production à l'autre.	Door beperkingen in het productieproces, zijn geringe kleurafwijkingen van partij tot partij mogelijk.		
We reserve the right to alter technical specifications.	Wir behalten uns das Recht um die Technischen Daten zu ändern.	Le fabrication se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques.	Wij behouden het recht de technische gegevens aan te passen.		